# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

1/7/1
DIALOG(R)File 351:DERWENT WPI
(c)1996 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

008638282 WPI Acc No: 91-142312/20

XRAM Acc No: C91-061193 XRPX Acc No: N91-109564

Catheter made from ether! amide! block polymer - prepd. as piece pref. of shore hardness or with separate body, pref. of hardness 70, and

nozzle, pref. of hardness 35

Patent Assignee: (MEDI-) MEDICORP RES LAB CO

Author (Inventor): AMOR M; ETHEVENOT G; KARCHER G

Number of Patents: 001

Patent Family:

CC Number Kind Date Week

FR 2651681 A 910315 9120 (Basic) Priority Data (CC No Date): FR 8911854 (890911)

Abstract (Basic): FR 2651681

Claimed are cathethers (I) made entirely of ether-amide block polymer (II) of formula: HO-(C(O)-PA-C(O)-O-PE)m-H (I): PA = polyamide; PE = polyether; n = greater than (I) may be made: (a) in one piece (esp. from II having Shore Hardness, SH, about 70), opt. having connector also made of II; or (b) with separate body (esp. from II having SH = about 70) and nozzle (esp. from II having SH = about 35), the pieces being soldered together; the body is esp. made by extrusion, then heating at 120-140 deg C for 1 hr. to stiffen it.

USE/ADVANTAGE - Used for intravascular examination. Compared to the prior-art, they are less expensive and simpler to make, whilst retaining the necessary mechanical properties. Mfr. as separate parts is pref. when a softer nozzle is necessary to avoid damaging delicate vessels. @(8pp Dwg.No.0/3)@

Derwent Class: A96; P34;

Int Pat Class: A61L-029/00; A61M-025/01

19 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

#### INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

**PARIS** 

11) N° de publication :

2 651 681

(à n'utiliser que pour les commandes de reproduction)

(21) N° d'enregistrement national :

89 11854

(51) Int Cl<sup>s</sup> : A 61 L 29/00; A 61 M 25/01

(12)

#### DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

**A**1

- (22) Date de dépôt : 11.09.89.
- (30) Priorité :

(71) Demandeur(s): MEDICORP RESEARCH LABORATOIRES CORPORATION (Société de droit Américain) — US.

(72) Inventeur(s): Amor Max, Ethevenot Gérard et

- 43 Date de la mise à disposition du public de la demande : 15.03.91 Bulletin 91/11.
- Liste des documents cités dans le rapport de recherche : Se reporter à la fin du présent fascicule.
- 60 Références à d'autres documents nationaux apparentés :

Karcher Gilles.


(73) Titulaire(s) :

(74) Mandataire : Cabinet Loyer Pierre.

54 Cathéter.

57) Cathéter entièrement et exclusivement réalisé en polyetner block amides (PEBA) de formule générale

où PA est un polyamide, PE un polyéther, et N un nombre entier supérieur à 1.



/ (AGIL29100Es, COSL77/12)

FA 431046



FR 2 651 681 - A1

$$HO\begin{bmatrix} - & C & - & PA & - & C & - & O & - & PE & - \end{bmatrix}H$$

où PA est un polyamide, PE un polyéther et N un nombre entier supérieur à 1.

Selon d'autres caractéristiques de l'invention :

- Le corps du cathéter et l'embout sont réalisés en une seule pièce ;

5

10

15

20

25

30

35

- Le corps du cathéter et l'embout sont réalisés séparément et assemblés par soudage ;
- Le PEBA utilisé a une dureté Shore d'environ 70 ;
- Le corps du cathéter est réalisé en PEBA d'une dureté Shore d'environ 70, et l'embout en PEBA d'une dureté Shore d'environ 35;
- Le corps du cathéter est réalisé par extrusion puis rigidifié par une cuisson à une température comprise entre 120 et 140°C pendant une durée de 2 heures environ ;
- Le connecteur de raccordement est également réalisé en PEBA ;
- Le connecteur de raccordement est moulé d'une seule pièce avec le corps du cathéter.

La présente invention sera mieux comprise et d'autres caractéristiques et avantages de celle-ci ressortiront de la description qui va suivre, d'un exemple de réalisation de celle-ci en référence au dessin annexé sur lequel :

- la figure 1 est une vue globale d'un cathéter suivant une première forme de réalisation ;
- la figure 2 est une vue globale semblable à celle de la figure 1 pour une deuxième forme de réalisation;
- la figure 3 est une vue partielle en coupe axiale du cathéter de la figure 2.

On voit sur la figure 1 un cathéter pour examen intravasculaire selon l'invention. Ce cathéter est globalement formé par un corps 1 cylindrique portant à son extrémité distale un embout 2 et à son extrémité

bonne qualité. Une telle solidarisation permet d'obtenir une parfaite continuité de la surface extérieure et donc de ne pas risquer de créer un bourrelet traumatisant.

Pour la réalisation d'un cathéter tel que représenté à la figure 1, on choisira un PEBA d'une dureté Shore de 70 ce qui permet d'obtenir un corps 1 ayant les propriétés mécaniques requises tout en conférant à l'embout 2 des qualités tout à fait intéréssantes.

Lorsque le cathéter est destiné à des examens sur des vaisseaux très délicats, on préférera utiliser un cathéter fabriqué suivant la variante de la figure 2 en sélectionnant pour la réalisation de l'embout 2 un PEBA d'une dureté Shore comprise par exemple entre 35 et 40.

Le connecteur de raccordement 3 est généralement prolongé par une surgaine 5 qui entoure le corps 1 du cathéter et lui est soudée, afin de renforcer la liaison dudit connecteur et de l'extrémité du corps.

Ce connecteur peut lui-même être réalisé en matériau compatible et être soudé au corps du cathéter, ou être en PEBA et être moulé en une pièce avec le corps du cathéter.

10

5

15

20




FIG.2




FIG.3

